

AFCONA - 1501



化学成份

改性脂肪酸聚合物

产品简介

生产水性通用颜料色浆的通用树脂。

产品特性

AFCONA-1501 通用分散树脂是专为水性通用颜料色浆产品设计的树脂。

AFCONA-1501 具有良好颜料润湿性和稳定性，并与最常用于水性涂料里的那些树脂有极佳的相容性。

由于它含有伯羟基，因此，它可以与聚氨酯和烤漆产生交联。

在 AFCONA-1501 里加入约 8% 的 AMP 95，则能完全溶于水。

AFCONA-1501 经常被推荐与

AFCONA4560AFCONA-4570 和 AFCONA-6225 高分子分散剂混合使用，来生产水性颜料通用色浆。

含 AFCONA-1501 颜料色浆具有以下特性：

- 1) 良好的混合性，当含有较多树脂量时，即使在低速搅拌下，也有良好的调配性；
- 2) 有助于提高颜料的稳定性；
- 3) 有助于防止颜料色浆表面和容器的壁上的干结；
- 4) 由于无树脂，高展色剂含量的概念许较低量颜料的充填。
- 5) 所含的伯羟基能在聚氨酯和烤漆里产生交联。

产品规格

不挥发份	≥ 96% (150°C, 30 分钟)
密度	1.04 - 1.06 g/cm ³ (20°C)
酸值	34 - 45 mgKOH/g
闪点	>100 °C
加氏色号	不大于 5
外观	黄色透明液体 (25°C)

添加量

为制备颜料色浆：

无机颜料：分散剂固体用量的 4 - 5 倍

有机颜料：分散剂固体用量的 3 - 5 倍

添加方法

AFCONA-1501 推荐在研磨前添加

储藏

AFCONA-1501 应存放在阴凉干燥的地方，未开原装桶保质期自桶上注明的生产日起算为五年。

包装

30 公斤和 210 公斤不回收塑料桶。

埃夫科纳聚合物股份有限公司.

中国江苏省南通市海门区三厂工业园青龙港大庆路 29 号(226121)

电话：0513 8265 8995 传真：0513 8265 8159 网址：www.afcona.com

本资料信息及技术建议是根据我们目前掌握的知识和经验。这些信息仅描述了我们的产品性能，但不从法律意义上对产品性能作担保。我们建议先对我们的产品做测试来确定其能否达到您预期的使用效果。对于本资料所提及的任何产品、数据或信息，或上述产品、数据或信息可在不侵犯第三方知识产权下使用，我们不提供任何形式的担保，明示或暗示的保证，包括适销性或针对特定用途的担保。我们保留基于科技进步或深入研发而作出变更的权利。

此版本替代之前所有中文版本