

AFCONA-4200



化学成分

改性聚氨酯高聚物

产品简介

适用于各种颜料的抗絮凝高效高分子量分散剂

产品特性

AFCONA-4200 系 AFCONA 公司特别设计的高效高分子量分散剂，采用了最新的位阻长链结构和新设计的锚定端基。它对无机颜料、有机颜料和炭黑均具有优异的稳定性。AFCONA-4200 的固体含量接近 100%。

AFCONA-4200 有如下特点：

- 能够相容于几乎所有溶剂型树脂体系，包括热塑性丙烯酸(TPA)及拼入醋酸丁酸纤维素(CAB)的体系。
- 特别适用于分散高级别炭黑，也能够增加钛白的白度。尤其在基于丙烯酸树脂的体系中，该优势尤为突出。
- 能够强烈地降低色浆黏度。
- 相对于某些早期牌号，AFCONA-4200 具有极好的耐高温黄变性能。

AFCONA-4200 的推荐应用领域如下：

- 1) 与溶剂型树脂体系都有良好的相容性，适合作通用主分散剂；
- 2) 特别适合用于热塑性丙烯酸树脂(可含 CAB)，及其他所有基于丙烯酸结构的高级工业漆系统，例如汽车原厂漆、汽车修补漆、塑料涂料等；同时适用于高固体分/无溶剂涂料、油墨体系、聚氨酯涂料及 UV 涂料。

注：AFCONA-4200 在 5℃及以下存放时，其表观黏度会增高，可能会产生轻微而均匀的雾状混浊，但并不影响品质，也不会影响投料的准确性。

产品规格

不挥发分	≥96% (150°C, 30 分钟)
密度	1.05 - 1.08 g/cm ³ (20°C)
胺值	10 - 20 mg KOH/g
加氏色号	不大于 6
闪点	>100°C
外观	透明/略雾粘稠液体 (25°C)

添加量

添加量的计算系以助剂的活性成分对颜料重量的百分数，如下：

TiO ₂ :	2-3%
其它无机颜料:	2-4%
有机颜料:	20-40%
炭黑:	20-60%

添加方法

AFCONA-4200 必须在颜料加入前，添加到研磨料中混合。

储藏

AFCONA-4200 应存放在阴凉干燥的地方，未开原装桶保质期自桶上注明的生产日起算为五年。

包装

30 公斤和 200 公斤不回收桶。

产品安全信息请查阅产品安全技术说明书。

埃夫科纳聚合物股份有限公司.

中国江苏省南通市海门区三厂工业园青龙港大庆路 29 号(226121)

电话: 0513 8265 8995 传真: 0513 8265 8159 网址: www.afcona.com

本资料信息及技术建议是根据我们目前掌握的知识和经验。这些信息仅描述了我们的产品性能，但不从法律意义上对产品性能作担保。我们建议先对我们的产品做测试来确定其能否达到您预期的使用效果。对于本资料所提及的任何产品、数据或信息，或上述产品、数据或信息可在不侵犯第三方知识产权下使用，我们不提供任何形式的担保，明示或暗示的保证，包括适销性或针对特定用途的担保。我们保留基于科技进步或深入研发而作出变更的权利。

此版本替代之前所有中文版本